

renovat®

Πατάμε σε γερές βάσεις!



Filler & Primers

STRATO FILL 101



Υλικό σπατουλαρίσματος ξύλων. Αναμιγνύεται με την σκόνη από το τρίψιμο του ξύλου.

Ιδιότητες: Υλικό σπατουλαρίσματος ξύλων, χωρίς διαλύτες και εκπομπές. Αναμιγνύεται με την σκόνη από το τρίψιμο του ξύλου. Γρήγορο στέγνωμα, πολύ γεμιστικό, δεν σκουραίνει στους αρμούς αν περαστούν λάδια, εύκολη εφαρμογή. Συντίθεται από υψηλής ποιότητας ακρυλικές διασπορές. Συμβατό με κάθε υλικό επιφανειών της Eukula που ακολουθεί επάνω του.

Πεδίο Εφαρμογής: Αρμολόγηση παρκέ πριν από την εφαρμογή βερνικών.

Τρόπος Εφαρμογής: Αναδεύουμε καλά το υλικό. Αναμιγνύουμε το strato fill 101 με 10-15% (κατά βάρος) με ψιλό ρίνισμα από την σκόνη του ξύλου, χωρίς τυχόν περιεκτικότητα σε μέταλλα, μέχρι να προκύψει μια ζύμη κατάλληλη για σπάτουλα. Γεμίζουμε τους αρμούς με ανοξείδωτη σπάτουλα. Ενδεχομένως, μετά από σύντομο χρόνο στεγνώματος, να κάνουμε δεύτερο σπατουλάρισμα. Όταν στεγνώσει πλήρως ακολουθεί ένα λεπτό τρίψιμο του δαπέδου προσέχοντας να μην απομείνουν υπολείμματα του υλικού σπατουλαρίσματος στην επιφάνεια.

Συμβουλή: Το υπόβαθρο, σωστά τριμμένο και αρμολογημένο,

πρέπει να βρίσκεται σε μια στεγνή κατάσταση, χωρίς παρουσία σκόνης, λαδιών ή κεριών. Το ιδανικό ροκανίδι είναι αυτό που προκύπτει από μηχανές δίσκου και παλμικά τριβεία. Δεν είναι κατάλληλη η σκόνη που προκύπτει από τριβεία ταινίας.

Η θερμοκρασία του χώρου αλλά και του υλικού να μην είναι κάτω από +15°C Χρόνοι στεγνώματος

Έτοιμο για επόμενες επεξεργασίες μετά περίπου 60 λεπτά (στους 23°C, 50% σχετ. υγρασία και σε αεριζόμενο χώρο, ειδάλλως οι χρόνοι επιμηκύνονται). Το υλικό να έχει στεγνώσει πλήρως. Σε μεγάλους αρμούς απαιτείται περισσότερος χρόνος στεγνώματος.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό

Συσκευασία: Δοχείο 5lit, 10lit

Κατανάλωση: 50ml/m² ή 20 m²/lit

STRATO CLASSIC PRIME 200



Βερνίκι προεπάλειψης βάσεως νερού

Ιδιότητες: Βερνίκι προεπάλειψης βάσεως νερού, ενός συστατικού για δάπεδα από κάθε είδος ξύλου ή φελλού. Κατάλληλο για όλα τα βερνίκια της σειράς strato. Δεν χρωματίζει, φράσσει τις βλαβερές ουσίες, μειώνει την πλευρική συγκόλληση, κατάλληλο για ενδοδαπέδια συστήματα. Στεγνώνει γρήγορα, δεν σηκώνει τις ίνες του ξύλου. Συντίθεται από υψηλής ποιότητας ακρυλικές δια-σπορές.

Πεδίο Εφαρμογής: Για προεπάλειψη δαπέδων από ξύλο και παρκέ πριν από τα βερνίκια strato.

Τρόπος Εφαρμογής: Αναδεύουμε καλά το strato classic prime 200 και το διαστρώνουμε ιδανικά με το ρολό Aquatop. Ένα απαλό γυαλοχάρτισμα με γυαλόχαρτο 120, πριν την εφαρμογή των βερνικών, θα βετίσουν πολὺ το αποτέλεσμα.

Συμβουλή: Το υπόβαθρο, σωστά τριμμένο και αρμολογημένο, πρέπει να βρίσκεται σε μια στεγνή κατάσταση, χωρίς παρουσία σκόνης, λαδιών ή κεριών. Πολύ έντονά ξύλα p.c. επί ενδοδαπέδιου, που έχουν τριψεί για να ανακανισθούν πρέπει να σκουπίζονται καλά με υγρό τρόπο ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η σκόνη. Η θερμοκρασία του χώρου αλλά και του βερνικιού να μην είναι κάτω από +15°C.

Ειδική συμβουλή:

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό. Συστήνουμε να αποθηκεύεται το ρολό, -αφού καθαριστεί πλήρως-, σε δοχείο,

καλυμμένο μέσα σε νερό. Πριν ξαναχρησιμοποιηθεί βέβαια να έχει στεγνώσει πλήρως.

Χρόνοι στεγνώματος

Βατό με προσοχή και έτοιμο για επόμενες επεξεργασίες μετά περίπου 3 ώρες (στους 20°C, 50% υγρασία και σε αεριζόμενο χώρο, ειδάλλως οι χρόνοι επιμηκύνονται.). Από την πλευρά ορισμένων ευαίσθητων ειδών ξύλου όμως και για να προστατευθούν από υπερβολική διαστολή λόγω της επιδρασης του νερού από το βερνίκι, συνιστάται να διαστρώνουμε μόνο ένα χέρι ανά ημέρα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Αφού σκληρυνθεί πλήρως το βερνίκι συστήνουμε τα ιδανικά υλικά euku clean για καθαρισμό και euku wax για συντήρηση. Τα υλικά αυτά ακολουθούν την γερμανική νόρμα DIN 18356 που ορίζει τις απαρτήσεις συντήρησης ξύλινων δαπέδων.

Συσκευασία: Δοχείο 5lit, 10lit.

Κατανάλωση: 120-150ml/m² ανά στρώση (7-8m²/lit) Σε πολύ απορροφητικά υπόβαθρα η πρώτη στρώση θα έχει υψηλότερη κατανάλωση.

STRATO FROST PRIME 202



Προεπάλειψη βάσεως νερού για διατήρηση των αποχρώσεων σε ανοικτόχρωμα ξύλα.

Ιδιότητες: Βερνίκι προεπάλειψης βάσεως νερού, ενός συστατικού για δάπεδα από κάθε είδος ξύλου ή φελλού. Κατάλληλο για όλα τα βερνίκια της σειράς strato. Ενδεικνυται για ανοικτόχρωμα είδη ξύλων ωστε να διατηρηθεί ο ανοικτός τόνος. Φράσσει τις βλαβερές ουσίες, μειώνει την πλευρική συγκόλληση, κατάλληλο για ενδοδαπέδια συστήματα. Στεγνώνει γρήγορα, δεν σηκώνει τις ίνες του ξύλου. Συντίθεται από υψηλής ποιότητας ακρυλικές δια-σπορές.

Τρόπος Εφαρμογής: Αναδεύουμε καλά το strato frost

prime 202 και το διαστρώνουμε ομοιόμορφα. Ιδανικά με το ρολό Aquatop πάνω σε ψιλά γυαλοχαρτισμένο ξύλο. Για περισσότερη λεύκανση μπορεί να γίνει και δεύτερο χέρι με γυαλοχαρτίζοντας ριχά το πρώτο χέρι με χαρτί No 180.

Συσκευασία: Δοχείο 1lit , 5lit

Κατανάλωση: 120-150ml/m² ανά στρώση (7-8m²/lit)

STRATO TROWEL PRIME 220



Προεπάλειψη σπάτουλας βάσεως νερού

Ιδιότητες: Υλικό προεπάλειψης σπάτουλας βάσεως νερού, ενός συστατικού για δάπεδα από κάθε είδος ξύλου. Κατάλληλο για όλα τα βερνίκια της σειράς strato. Φράσσει τις βλαβερές ουσίες, μειώνει την πλευρική συγκόλληση, κατάλληλο για ενδοδαπέδια συστήματα. Στεγνώνει γρήγορα, δεν σηκώνει τις ίνες του ξύλου.

Πεδίο Εφαρμογής: Για προεπάλειψη δαπέδων από ξύλο και παρκέ πριν από τα βερνίκια strato καθώς και σαν γεμιστικό σπάτουλας στην ενδιάμεση στρώση. Το χρησιμοποιούμε σε δάπεδο με οπτική κλειστών αρμών.

Οι προεπαλείψεις σπάτουλας δεν χρησιμοποιούνται σε χώρους ακραίας καταπόνησης ούτε σε πολύ απορροφητικά ξύλα. Στις

περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούμε προεπαλείψεις ρολού όπως π.χ. το strato prime 200.

Τρόπος Εφαρμογής: Αναδεύουμε καλά το strato trowel prime 202 και το διαστρώνουμε με ανοξείδωτη σπάτουλα στρωτά χωρίς να την κτυπάμε. Μετά από σύντομο στέγνωμα περνάμε σταυρωτά ένα δεύτερο χέρι. Αφού στεγνώσει περνάμε το βερνίκι χωρίς να προηγηθεί γυαλοχαρτισμό.

Συσκευασία: Δοχεία 5lit

Κατανάλωση: 50ml/m² (~20 m²/lit) για εφαρμογή σαν προεπάλειψη. 10-20ml/m² (~50-100 m²/lit) για εφαρμογή σπατουλαρίσματος ανάμεσα στο βερνίκι.

Βερνίκια παρκέ 1&2 Κ

STRATO EASY 301/302



Βερνίκι παρκέ, βάσεως νερού, ενός συστατικού για οικιακή καταπόνηση, σατινέ ή ματ.

Ιδιότητες: Βερνίκι παρκέ, βάσεως νερού, ενός συστατικού για οικιακή καταπόνηση, σατινέ ή ματ. Σχεδόν άσομα και με ελάχιστες εκπομπές στην εφαρμογή, εύκολο στην χρήση, ανθεκτικό στα οικιακά χημικά.

Συντίθεται από υψηλής ποιότητας ακρυλικές διασπορές. Διατηρεί την φυσική υφή του ξύλου. Ο κωδικός 301 αφορά το σατινέ και ο κωδικός 302 το ματ. Αν επιθυμούμε γυαλιστερή λάμψη επιλέγουμε το υλικό strato professional 310.

Πεδίο Εφαρμογής: Ιδανικό για δάπεδα από ξύλο και παρκέ σε οικιακή καταπόνηση. Αν η καταπόνηση είναι επαγγελματική ή αθλητική επιλέγουμε προϊόντα της σειράς strato professional 310/311/312/313, επίσης βάσεως νερού και ενός συστατικού, σε οποιαδήποτε επιθυμητή λάμψη. Αν απαιτηθούν υλικά προεπάλεψης λόγω πλευρικών συγκολλήσεων, διατίθενται τα αστάρια strato classic prime 200, strato natural prime 210 ή strato trowel prime 220.

Τρόπος Εφαρμογής: Αναδεύουμε καλά το βερνίκι και το διαστρώνουμε σε 2-3 στρώσεις, ιδανικά με το ρολό Aquatop. Ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα μεταξύ των χεριών με γυαλόχαρτο 120. Για μια καλή διάστρωση καθώς και για ένα οπτικά ενιαίο αποτέλεσμα εφαρμόζουμε πλούσιες στρώσεις κορεσμού.

Συμβουλή:

- Το υπόβαθρο, σωστά τριμμένο και αρμολογημένο, πρέπει να βρίσκεται σε μια στεγνή κατάσταση, χωρίς παρουσία σκόνης, λαδιών ή κεριών.
- Η θερμοκρασία του χώρου αλλά και του βερνικιού να μην είναι κάτω από +15°C.

Ειδική συμβουλή:

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό. Συστήνουμε να αποθηκεύεται το ρολό, -αφού καθαριστεί πλήρως-, σε δοχείο,

καλυμμένο μέσα σε νερό. Πριν ξαναχρησιμοποιηθεί βέβαια να έχει στεγνώσει πλήρως.

Χρόνοι στεγνώματος

Βατό με προσοχή και έτοιμο για επόμενες επεξεργασίες μετά περίπου 3 ώρες (στους 20°C, 50% υγρασία και σε αεριζόμενο χώρο, ειδάλλως οι χρόνοι επιμηκύνονται). Από την πλευρά ορισμένων ευαίσθητων ειδών ξύλου όμως και για να προστατευθούν από υπερβολική διαστολή λόγω της επίδρασης του νερού από το βερνίκι, συνιστάται να διαστρώνουμε μόνο ένα χέρι ανά ημέρα. Η τελειωμένη επιφάνεια να μην σκουπίζεται με υγρά μέσα για τις 3 πρώτες ημέρες. Η πλήρης καταπόνηση ή τη ποθέτηση χαλιών μπορεί να γίνει μετά 10 ημέρες.

Καθαρισμός και συντήρηση

Αφού σκληρυνθεί πλήρως το βερνίκι συστήνουμε τα ιδανικά υλικά euku clean για καθαρισμό και euku wax για συντήρηση. Τα υλικά αυτά ακολουθούν την γερμανική νόρμα DIN 18356 που ορίζει τις απαγόρευσις συντήρησης ξύλινων δαπέδων.

Συσκευασία:

Δοχείο 5lit, 10lit

Κατανάλωση: 120-130ml/m² ανά στρώση (8m²/lit) Σε πολύ απορροφητικά υπόβαθρα η πρώτη στρώση θα έχει υψηλότερη κατανάλωση.

STRATO PERFORM 461/462



Βερνίκι παρκέ, πάσης καταπόνησης, βάσεως νερού, 2K για οικιακή και ισχυρή επαγγελματική και αθλητική καταπόνηση, σατινέ ή ματ. Ανθεκτικό σε σημάδια από ελαστικές σόλες.

Ιδιότητες: Σχεδόν άσομα, εύκολο στην χρήση, κανένα κιτρίνισμα. Ανθεκτικό σε σημάδια από ελαστικές σόλες. Συντίθεται από υψηλής ποιότητας ακρυλικές και ουρεθανίκες διασπορές. 461: Σατινέ ματ. Αντιστοιχεί σε ολισθρότητα R9 βάσει BGR181 462: Ματ

Πεδίο Εφαρμογής: Ιδανικό για δάπεδα από ξύλο και παρκέ σε οικιακή και επαγγελματική καταπόνηση. Κατάλληλο για αθλητικά δάπεδα βάσει DIN 18032 και DIN EN 14904. Αν απαιτηθούν υλικά προεπάλεψης λόγω πλευρικών συγκολλήσεων, διατίθενται τα αστάρια strato classic prime 200, strato natural prime 210 ή strato trowel prime 220. Μπορεί να εφαρμοσθεί πάνω σε δάπεδα που έχουν ήδη εμποτισθεί με το euku oil 1 HS και euku color oil.

Τρόπος Εφαρμογής: Αναδεύουμε καλά το βερνίκι πριν προσθέσουμε τον σκληρυντή. Προσθέτουμε τον σκληρυντή (σε αναλογία 1:10) και αναμιγνύουμε πολύ καλά μέχρι να προκύψει ομοιογένες μίγμα. Το αφήνουμε να «ωριμάσει» 10 λεπτά και το αναμιγνύουμε ξανά. Δεν πρετοιμάζουμε μεγαλύτερη ποσότητα από όση μπορεί να ξδευτεί σε 2 ώρες. Το διαστρώνουμε σε 2 ομοιόμορφες στρώσεις σε επιφάνειες ασταρωμένες, ή σε 3 ομοιόμορφες στρώσεις σε μη ασταρωμένες επιφάνειες. Ιδανική εφαρμογή με το ρολό Aquatop και πάντα σε ελάχιστη θερμοκρασία +15°C. Ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα μεταξύ των χεριών με γυαλόχαρτο 120. Για μια καλή διάστρωση καθώς και για ένα οπτικά ενιαίο αποτέλεσμα εφαρμόζουμε πλούσιες στρώσεις κορεσμού.

Συμβουλή:

- Το υπόβαθρο, σωστά τριμμένο και αρμολογημένο, πρέπει να βρίσκεται σε μια στεγνή κατάσταση, χωρίς παρουσία σκόνης, λαδιών ή κεριών.
- Σε χώρους ακραίας καταπόνησης συνιστάται ένα επιπλέον χέρι.
- Η θερμοκρασία του χώρου αλλά και του βερνικιού να μην είναι κάτω από +15°C.

Ειδική συμβουλή:

- Αφού αναμιχθούν τα 2 συστατικά αναπτύσσονται αέρια και

πίεση. Ποτέ δεν σφραγίζουμε με το καπάκι αναμεμιγμένα υλικά 2 συστατικών!

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό. Συστήνουμε να αποθηκεύεται το ρολό, -αφού καθαριστεί πλήρως-, σε δοχείο, καλυμμένο μέσα σε νερό. Πριν ξαναχρησιμοποιηθεί βέβαια να έχει στεγνώσει πλήρως.

Χρόνοι στεγνώματος

Βατό με προσοχή και έτοιμο για επόμενες επεξεργασίες μετά περίπου 3 ώρες (στους 20°C, 50% υγρασία και σε αεριζόμενο χώρο, ειδάλλως οι χρόνοι επιμηκύνονται). Από την πλευρά ορισμένων ευαίσθητων ειδών ξύλου όμως και για να προστατευθούν από υπερβολική διαστολή λόγω της επίδρασης του νερού από το βερνίκι, συνιστάται να διαστρώνουμε μόνο ένα χέρι ανά ημέρα. Η τελειωμένη επιφάνεια να μην σκουπίζεται με υγρά μέσα για τις 3 πρώτες ημέρες. Η πλήρης καταπόνηση ή τη ποθέτηση χαλιών μπορεί να γίνει μετά 10 ημέρες.

Καθαρισμός και συντήρηση

Αφού σκληρυνθεί πλήρως το βερνίκι συστήνουμε τα ιδανικά υλικά euku clean για καθαρισμό και euku wax για συντήρηση. Τα υλικά αυτά ακολουθούν την γερμανική νόρμα DIN 18356 που ορίζει τις απαγόρευσις συντήρησης ξύλινων δαπέδων.

Συσκευασία:

Σύνολο 5,5lit (5lit + 500ml)

Κατανάλωση: 120-130ml/m² ανά στρώση (8m²/lit) Σε πολύ απορροφητικά υπόβαθρα η πρώτη στρώση θα έχει υψηλότερη κατανάλωση.

Λάδια

Bangkirai Öl

Λάδι για Deck, έπιπλα κήπου και κάθε ξύλινο αντικείμενο σε εξωτερικούς χώρους.

Ιδιότητες: Ιδιότητες: Ειδικό λάδι για εξωτερική χρήση φυτικής προέλευσης έτοιμο προς χρήση. Λόγω της διεισδυτικότητας του επιτυγχάνεται άριστη συντήρηση του ξύλου, ενώ οι πόροι παραμένουν ανοικτοί και η διαπνοή ανεπηρέαστη. Η φυσική ομορφιά και η υφή του ξύλου αναδεικνύονται. Κλάση αντιολισθηρότητας R10. Η αντιολισθηρότητα ελέγχεται βάσει των απαιτήσεων BGR 181 και ακολουθεί το DIN 51130.

Πεδίο Εφαρμογής: Εμποτισμός Deck (σε πισίνες, ταράτσες κλπ.) από κάθε είδος ξύλο. Με τον ίδιο τρόπο προστατεύει έπιπλα κήπου και κάθε ξύλινο αντικείμενο εκτεθειμένο σε εξωτερικές συνθήκες

Τρόπος Εφαρμογής: Κατά την εφαρμογή η εξωτερική θερμοκρασία να είναι άνω των 10°C. Το ξύλο να είναι καθαρό και ξηρό. Αν υπάρχει παλαιά βαφή να απομακρύνεται με τριψίμο. Το τελικό τρίψιμο να γίνεται με No 120.

Προετοιμασία υποβάθρου: Περνάμε το λάδι, ως έχει, ομοιόμορφα με πινέλο ή με πανί χωρίς χνούδι ακολουθώντας την διεύθυνση των ινών του ξύλου. Αφού αφήσουμε το λάδι να επιδράσει για 30 λεπτά απλώνουμε με πινέλο ή απομακρύνουμε με μη χνουδωτό πανί, το λάδι που δεν έχει απορροφηθεί. Την

Euku color oil FS

Φυσικό λάδι βαθέως εμποτισμού, χρωματισμένο, χωρίς διαλύτες.

Συσκευασία: 1 lit

Κατανάλωση: 30-50ml/m² (σε δρύινα)

Διάρκεια αποθήκευσης:

Τουλάχιστον 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία. Αποθήκευση και μεταφορά σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Ειδικό λάδι για εξωτερική χρήση φυτικής προέλευσης έτοιμο προς χρήση. Λόγω της διεισδυτικότητας του επιτυγχάνεται άριστη συντήρηση του ξύλου, ενώ οι πόροι παραμένουν ανοικτοί και η διαπνοή ανεπηρέαστη. Η φυσική ομορφιά και η υφή του ξύλου αναδεικνύονται. Κλάση αντιολισθηρότητας R10. Η αντιολισθηρότητα ελέγχεται βάσει των απαιτήσεων BGR 181. Κλάση ευφλεκτότητας βάσει EN 14342 C(Fl)-s1. Ελεγχεται ως προς τις εκπομπές βάσει AgBB.

Πεδίο Εφαρμογής:

Έγχρωμος εμποτισμός τριμένων παρκέ από ξύλο ή φελλό στον οικιακό ή επαγγελματικό χώρο. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Μπορεί να ενισχυθεί με το πρόσμικτο euku master FS. Ιδιαίτερο σαν προεπάλειψη χρωματισμού κάτω από τα βερνικία strato perform 46- και strato extreme 47- με πρόσμιξη του euku master FS.

Τρόποι Εφαρμογής:

Το έτοιμο και αρμολογημένο δάπεδο πριν από την εφαρμογή να σκουπίζεται με υγρό πανί ώστε μέσω της υγρασίας να ανοίξουν οι πόροι του. Αμέσως μόλις στεγνώσει οπτικά το υπόβαθρο και πριν ξανακλείσουν οι πόροι περνάμε το λάδι euku master FS με σπάτουλα. Σε πολύ απορροφητικά ξύλα που θα απαιτήσουν δεύτερο χέρι, να γίνει φρέσκο σε φρέσκο. Εναλλακτικά και αν υπάρχουν έντονα ανοιγμένοι αρμοί μπορεί να εφαρμόσουμε το λάδι και με κοντότριχο ρολό, προσέχοντας να μην απομείνει στην επιφάνεια πλεονάζον υλικό. Μετά 15-30 λεπτά το γυαλίζουμε το υγρό περίσσευμα με μηχανή ενός

επόμενη ημέρα περνάμε ένα δεύτερο χέρι με τον ίδιο τρόπο και συνεχίζουμε να προσθέτουμε υλικό, χωρίς στέγνωμα αλλά υγρό σε υγρό, μέχρι πλήρους κορεσμού του ξύλου. Απομακρύνουμε πλήρως το λάδι που δεν απορροφήθηκε.

Προσοχή:

Τα πανιά που χρησιμοποιήθηκαν και έχουν εμποτισθεί με το λάδι ρέπουν προς αυτανάφλεξη αν τα αποσύρουμε υγρά σε δοχείο απορριμμάτων. Για τον λόγο αυτό τα απλώνουμε μέχρι να στεγνώσουν και τότε μπορούμε να τα απορρίψουμε.

Χρόνοι στεγνώματος:

12 ώρες με καλό αερισμό

Συσκευασία: 750ml, 2,5lit

Κατανάλωση: Μαλακά ξύλα 200-250ml/m²

Σκληρά ξύλα 100-120ml/m²

Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 36 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία. Αποθήκευση και μεταφορά σε δροσερό και ξηρό χώρο +5°C έως +25°C χωρίς παγετό.



0100

0500

0600

0700

0800

0900

2000

2100

2200

2300



12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
Τ: 210 68 27 105, Φ: 210 68 40 682
Email: info@renovat.gr