

RÖFIX KHP BASIS

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, σε κοκκομετρίες από 1,0 έως 3,0 mm. Υψηλές μηχανικές και κλιματολογικές αντοχές, υψηλή ικανότητα διαπνοής.

Οδηγίες χρήσης: Έτοιμο για χρήση. Εφαρμόζεται σε κάθε λείο ορυκτό υπόβαθρο άβαφο ή βαμμένο με σταθερό χρώμα. Προηγείται απομάκρυνση ασταθών χρωμάτων, σταθεροποίηση εύθρυπτων επιφανειών.

Προεπάλειψη με αστάρι **Röfix Putzgrund Premium**.

Αναδεύστε με τρυπάνι πριν τη χρήση και σε κάθε διακοπή. Διαμορφώστε την επιφάνεια με τριβείο, μη ραντίζετε με νερό. Θερμοκρασία εφαρμογής +5° C έως +25° C. Αναμίξτε τα δοχεία διαφορετικών παρτίδων

Προστατέψτε από τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως με νερό, αλλά και ενδιάμεσα κατά την εφαρμογή.

Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει 1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, Μεθυλισοθειαζολινόνη, 2-Οκτυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(γ)/Υ. Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 40 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <40 g/l

Μακριά από παιδιά.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε χώρους υγειονομικής ταφής αδειοδοτημένους για αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του είδους απορριμμάτων.

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Καθαρό βάρος kg

RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr