

Αντιοξειδωτική προστασία 2 συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Παθητικοποιεί την σκουριά. Ιδανικό για χάλυβα με μεγάλες μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Προεπάλειψη ανοδιωμένου αλουμινίου.



Ιδιότητες: Αναστολέας διάβρωσης 2 συστατικών, εποξειδικής βάσης. Το υλικό προστατεύει τον χάλυβα, ιδίως όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Το υλικό έχει παράλληλα και αυξητικές της πρόσφυσης ιδιότητες όταν εφαρμόζεται και σαν προεπάλειψη βαφής μετάλλων (ειδικό μίνιο). Σαν προεπάλειψη μετάλλων είναι ταχυστέγνωτο, ματ, ανθεκτικό σε λίπη, έλαια, ορυκτέλαια, ασθενή οξέα και βάσεις. Εύκολη εφαρμογή. Ακολουθούν όλα τα είδη βαφών (αλκυδικές, ακρυλικές, εποξειδικές, πολυουρεθανικές κλπ.). Το υλικό δρα σαν προεπάλειψη και αυξητικό της πρόσφυσης πάνω σε ψευδάργυρο, επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, αλουμίνιο & ανοδιωμένο αλουμίνιο, πλαστικό (σκληρό PVC), Glasal®, μελαμίνη, κεραμικά υλικά, πλακίδια, χαλύβδινα στοιχεία υψηλών μηχανικών και χημικών καταπονήσεων, βαφές 2 συστατικών κλπ.

Τρόπος Εφαρμογής: Υπόβαθρο: Οφείλει να είναι καθα-

ρό, ξηρό, σταθερό και ελεύθερο διαχωριστικών ουσιών.

Προεργασίες: Σε σκουριασμένο οπλισμό μπετόν παθητικοποιεί την κρυμμένη σκουριά. Στην περίπτωση αυτή αποκαλύπτουμε τον οπλισμό ξεσκουριάζουμε την εμπρός όψη και επαλείφουμε το σίδηρο καθώς και 5-10mm εκατέρωθεν αυτού, ώστε το υλικό να διαποτίσει από τις δύο πλευρές την κρυμμένη σκουριά. Πετάμε άγρια χοντρόκοκκη χαλαζιακή άμμο στο φρέσκο ακόμη υλικό ώστε να έχουν πρόσφυση τα κονιάματα επούλωσης επάνω του. Οι αποκαταστάσεις ενανθράκωσης δεν θεωρούνται στατικές αποκαταστάσεις αν έχουν αποκολληθεί σημαντικά πάχη του σκυροδέματος.

Στέγνωμα: Επόμενο χέρι ή υλικό μετά 6 ώρες. Αν παρέλθουν άνω των 48 ωρών απαιτείται γυαλοχάρτισμα.

Προδιαγραφές: Λάμψη: ματ

Συσκευασία: 1 kg

Κατανάλωση: 12-15 τρέχοντα μέτρα οπλισμού